

Boletim Técnico

MASSA NIVELADORA CIMENTÍCIA BRANCA



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: MASSA NIVELADORA CIMENTÍCIA BRANCA

Código Interno de identificação do produto: 03.10.05.0295



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ARGAMASSA MINERAL UTILIZADA PARA NIVELAMENTO E ACABAMENTO DE PAREDES E TETOS

UTILIZAÇÃO

Argamassa para ser utilizada tanto em áreas internas e externas de Paredes e tetos.

- Áreas úmidas (cozinhas, banheiros, etc).
- Substratos permitidos aplicação: - Reboco e concreto. - Bloco estrutural. - Gesso acartonado.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

Fácil aplicação;

Excelente aderência aos substratos cimentícios e alvenarias

Durabilidade à umidade

Pode ser aplicado desempenado, rolado ou projetado

LIMITAÇÕES

A cura total será atingida após 28 dias da aplicação;

Não utilizar em Sistemas Flexíveis como Steel Frame ou Wood Frame sem o devido utilização de BASE ADITIVADA DECORLIT. Não utilizar em :

Revestimentos de Piso; sobre pinturas já existentes; Local com desmoldante ou sujeira; Madeira e metais; EPS sem uso de chapisco; Locais com percolação ou umidades futuras.

• DADOS DO PRODUTO

Descrição	Especificação
Aspecto / Cor	Massa com coloração Branca escura
Embalagem	Saco de: 20 kg
Densidade no Estado Fresco	1,60 g/cm ³ (valores médios)
Resistência de Aderência* à Tração	>0,50 MPa (valores médios) aos 28 dias
Fator de Água	>30%
Consumo	Espessura de 2mm= 2,7 kg/m ² ; 3mm = 4,2 kg/m ² ; 5 mm=7,5 kg/m ² * base teórica, deve ser feito cálculo com base em obra
Tempo de uso	Até 30 minutos após a mistura, 48 horas para liberação de pintura
Espessura máxima	15 mm
Secagem entre demãos	3 horas (25 °C / 50 UR)
Cura total do produto	28 dias
Temperatura de Serviço	10°C – 30 °C

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E VALIDADE

11 meses a partir da data de fabricação em local coberto, seco e ventilado e com temperaturas entre 10°C e 30°C, desde que a embalagem não esteja violada ou danificada por ação química ou física.

PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Usar óculos de proteção, luvas de borracha e máscara. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância e procurar ajuda médica. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar ajuda médica imediatamente. Manter fora do alcance de crianças e animais.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato deverá apresentar-se limpo, seco e sem partes soltas, deve haver ausência total de nata de cimento, óleos desmoldantes.

PREPARO DO PRODUTO

Adicionar água e utilizar um misturador mecânico para chegar até a consistência desejada para aplicação . Sugere-se acima de 30% de água

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Antes da aplicação da Argamaassa Niveladora, deve-se aplicar preparar o substrato, eliminando todo tipo de poeira, sujeira e desmoldantes de parede.

Utilizar desempenadeira de aço lisa ou outra ferramenta. Aplicar em camadas para fazer o nivelamento e acabamento da parede. Reaplicar após a secagem em demãos o suficiente para encobrir e corrigir as imperfeições e dar o acabamento liso e desejado.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Material endurecido/curado só poderá ser removido mecanicamente.

RECOMENDAÇÕES

- Excesso de material podem causar fissuras. Após o tempo de cura reaplique, pois esta retrai devido ao alto teor de aditivos.
- Não esqueça sempre da limpeza e preparação da superfície
- Não aplicar sob sol intenso na superfície.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa **Ficha de Segurança do Material** (FISPQ) que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de toxicidade e outros dados de segurança.

*** Sempre consulte o departamento técnico Decorlit no projeto e antes caso tenha dúvidas na execução.**

