

# Boletim Técnico

## Textura Flex

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

**Nome do Produto:** Textura Flex

**Embalagem:** 30 kg.

**Empresa:** Decorlit Produtos de Concreto Ltda

**Endereço:** Rua Francisco Leme da Silva, 900 – Distrito Industrial Paulo Kinock

**Cidade:** Leme/SP

**CEP:** 13612-380

**Fone/Fax:** (19) 3554-9060

**E-mail:** comercial@decorlit.com.br



### Descrição do Produto

A Textura FLEX DECORLIT é um revestimento de cobertura texturizados que proporciona excelente acabamento, alto desempenho e cobertura de possíveis imperfeições, além de proporcionar acabamento flexível com propriedades hidrorrepelentes.

### Utilização

- Acabamento em Paredes de Steel Frame e Wood Frame
- Parede de alvenaria em geral – interno e externo

***Sempre consulte o departamento técnico no projeto e antes da execução e seus itens complementares.***

### Composição

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílicos modificados, pigmentos isentos de materiais pesados, cargas minerais inertes, fungicidas e bactericidas.

### Preparação da Superfície – ABNT 13.245 – 06/2011

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 28 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, para aplicação de SANITIZANTE.. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico.

### ARMAZENAMENTO

#### Condições de Armazenamento / Validade

12 meses a partir da data de produção se estocado apropriadamente, nas embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do solo.

## **Proteção Individual**

Usar óculos de proteção, luvas de borracha e máscara. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância e procurar ajuda médica. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar ajuda médica imediatamente. Manter fora do alcance de crianças e animais.

## **UTILIZAÇÃO**

### **Preparo da Superfície**

O substrato deverá apresentar-se limpo, seco, sem partes soltas ou desagregadas, ausência total de nata de cimento, óleos, desmoldantes, etc. Recomenda-se lavar a superfície com escova de aço e água ou hidro jato e aguardar sua secagem completa.

### **Preparo do Produto**

Pronto para uso. Evite aplicar o produto sob a luz direta do sol e/ou vento forte. Não adicione água ao produto.

### **Aplicação do Produto**

A Textura FLEX DECORLIT é para efeitos decorativos e pode ser projetado, rolado, OU aplicado com desempenadeira.

### **Limpeza das Ferramentas**

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de aplicação com água limpa imediatamente após o uso. Material endurecido só será removido mecanicamente.

### **Recomendações**

Deve ser aplicado em espessura constante, com espessura mínima e respeitando os prazos de cura. Excessos de material em cantos, depressão e irregularidade podem causar fissuras no produto e falhas.

Não aplicar sob sol intenso na superfície.

Cores intensas, fortes ou vivas não são recomendadas em áreas externas, pois pode ocorrer manchamento e/ou desbotamento devido a intempéries, fatores ligados à aplicação ou ainda exposição à raios ultra-violeta.

Pode haver variação de tonalidade de lote para lote. Por isso, recomenda-se que seja feita a compra total por pano de fachada.

### **Modo de Aplicação**

Textura projetada de fácil aplicação, elevada produtividade e excelente poder de cobertura. Permite acabamento raspado, flocado e travertino ou rolado com rolo de textura tipo “cabelo de anjo” em áreas internas e externas sobre sistemas que necessitam de flexibilidade, tais como placas Cimentícias no sistema steel e wood frame. Consulte sempre o departamento Técnico antes de iniciar ou especificar os materiais.

Aplicação mecanizada com compressor de ar, proporcionando ganho em produtividade.

**Dados Técnicos – Textura Premium, Standard, 1.0 e 1.5 e ARQ Coat**

Descrição	Especificação
Embalagens	Balde: 30 kg
<b>Consumo estimado</b>	<b>2,5 kg/m<sup>2</sup></b> (Premium, Standard e textura 1.0) <b>3,5 kg/m<sup>2</sup></b> - Textura 1.5 e ArqCOAT.
Acabamento: Premium e Standard, 1.0 **1.5	Rolado, Projetado e forma livre – A textura Arqcoat e 1.5 são aplicadas apenas desempenadas.
Secagem entre demãos	Só aplicar após 8 horas de cura do selador.
Cura ao toque	6 horas e final de 4 dias.
Temperatura de serviço	Min 15°C – Máx 50°C.
Vida útil de mistura (Pot Life)	30 min (25°C / 50° UR).

- Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de até 10 % sobre à área a ser aplicada.
- Os consumos são indicativos e variam em função também do produto escolhido
- . A superfície precisa estar bem regularizada para um melhor acabamento do produto.
- Confira sempre se a cor real corresponde a escolhida.
- **Efetuar sempre um teste prático, antes de começar o serviço para verificação de cor, adesão e acabamento escolhido.**